

## Grafftex Acrílica Premium

**Descrição:** É uma tinta acrílica de qualidade superior, fácil aplicação e baixo respingamento, excelente nivelamento, ótima cobertura, rendimento e resistência ao intemperismo.

**Indicação:** Indicado para pinturas internas e externas de alvenaria em geral, blocos de cimento, gesso, massas, texturas e repinturas em geral.

**Cores:** Conforme catálogo de cores e base para tingimento no Sistema Selfftex.

**Acabamento:** Fosco, acetinado e semi brilho.

**Classificação:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.1 e em conformidade à norma ABNT NBR 15079, no acabamento fosco.

### Informações técnicas

**Composição:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, tensoativos, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

**Toxicidade:** Consultar a FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico.

**Sólidos/Massa:** 30 – 60 %

**Densidade:** 1,10 – 1,40 g/cm<sup>3</sup>

**Embalagens (cores prontas):** 0,9 L, 3,6 L e 18 L

**Embalagens (Sistema Selfftex):** 0,81 L, 3,24 L e 16,2 L

**Prazo de validade:** 24 meses (embalagem fechada e sem uso):

### Dados de aplicação

**Diluição:** 10 a 30% com água potável.

Primeira pintura sobre massa corrida, acrílica, drywall e gesso recomenda-se a diluição de até 30%. Repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco até 20%.

**Rendimento:** 18 m<sup>2</sup>/litro/demão para o acabamento fosco.

**Número de demãos:** Duas a três, dependendo do tipo e estado da superfície.

**Secagem:** Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

**Recomendações:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

**Acessórios de pintura:** Rolo de lã, caçamba e pincel.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site [www.grafftex.com.br](http://www.grafftex.com.br).