

Grafftex Acrílica Standard

Descrição: É uma tinta acrílica fosca de boa cobertura, rendimento e resistência às intempéries, fácil aplicação e baixo respingamento.

Indicação: Indicada para pinturas de superfícies internas e externas de alvenaria em geral, concreto, blocos de cimento, gesso, massas, texturas e repinturas.

Cores: Conforme catálogo de cores e base para tingimento no Sistema Selfftex.

Acabamento: Fosco e semi-brilho.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2 e em conformidade à norma ABNT NBR 15079, no acabamento fosco.

Informações técnicas

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, tensoativos, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

Toxicidade: Consultar a FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico.

Sólidos/Massa: 26 à 46 %

Densidade: 1,10 à 1,38 g/cm³

Embalagens (cores prontas): 3,6 L e 18 L

Embalagens (cores Sistema Selfftex): 3,24 L e 16,2 L

Prazo de validade : 24 meses (embalagem fechada e sem uso).

Dados de aplicação

Diluição: 10 a 30% com água potável.

Primeira pintura sobre massa corrida e acrílica, drywall e gesso recomenda-se a diluição de até 30%. Repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco até 20%.

Rendimento: Galão (3,6 L) – Até 54 m² por demão /galão - Lata (18 L) - Até 270 m² por demão /lata. Acabamento fosco.

Número de demãos: Duas a três, dependendo do tipo e estado da superfície.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Secagem: Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba e pincel.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.