

## Grafftex Acrílico Super- Rendimento Standard

**Descrição:** É uma tinta fosca aveludada, de elevada consistência, cobertura e rendimento. De fácil aplicação e baixo respingamento, mesmo em diluições elevadas mantendo as características de cobertura e resistência.

**Cores:** Conforme catálogo de cores e base para tingimento no Sistema Selfftex.

**Acabamento:** Fosco

**Indicação:** Indicado para a pinturas de superfícies internas e externas de concreto, reboco, blocos de cimento, gesso, fibrocimento massas corrida e acrílica, texturas e repinturas em geral.

**Classificação:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2 e em Conformidade á NBR 15079.

### Informações técnicas

**Composição:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Sólidos/Massa:** 35% à 45%

**Densidade:** 1,28 à 1,38 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:**>100° C

**Embalagens (cores prontas):** 3,6 L e 18 L

**Embalagens (Sistema Selfftex):** 3,2 L e 16,2 L

**Prazo de validade:** 24 meses (embalagem fechada sem uso)

### Dados de aplicação

**Diluição:** 40% à 80% com água potável.

**Rendimento:** Até 27,8 m<sup>2</sup>/litro/demão em média. Dependendo do tipo e estado da superfície.

**Número de demãos:** Em média 3 demãos dependendo do tipo e estado da superfície.

**Secagem:** Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

**Recomendações:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

**Acessórios de pintura:** Rolo de lã, caçamba e pincel.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site [www.grafftex.com.br](http://www.grafftex.com.br).

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.