

### Grafftex Tinta Alta Temperatura 400 mL

**Descrição:** Tinta Aerosol elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso em superfícies metálicas externas de alta temperatura de até 600°, escapamentos de motocicletas e carros, lareiras. No caso de ser aplicada seguindo as instruções corretamente, a Tinta Spray garante uma boa cobertura, com alto rendimento e excelente secagem.

#### Informações técnicas

**Cor:** Característica

**Estado Físico:** Líquido / Premido

**Odor:** Característico

**Limites de Explosividade:** Não estocar acima de 50°

**pH:** N.A

**Temperaturas específicas:** Não estocar acima de 50°

**Ponto de Fulgor:** Não Aplicável

**Solubilidade:** Insolúvel em água

**Taxa de Evaporação:** Não Aplicável

**Densidade:** 0,87 à 0,94 g/m<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 20" à 40" CF nº 03

**Pressão Interna:** 40 á 60 Psi à 50°C

**Taxa de Liberação:** 60 à 100 g/minuto

## Dados de aplicação

Deve-se limpar bem e lixar ( se necessário) a parte a ser aplicada, retirando impurezas (pó, ceras, gorduras, óleos etc.) e resíduos existentes. Aplicação, agite bem a lata antes de usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionado a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 à 20 cm da superfície, utilizando-se de movimentos uniformes e cruzados, cobrindo a área desejada.

Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares de 5 a 10 minutos.

**ATENÇÃO:** Após a aplicação da tinta alta temperatura, deve-se submeter o substrato a 250°C de temperatura por 1 hora, com este procedimento a superfície terá uma resistência de até 600°C.

**Embalagem:** Tubo de Folha de Flanders, 57 x 206mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

**Rendimento aproximado:** 1,0 m<sup>2</sup> à 1,4 m<sup>2</sup> por demão, aplicação recomendada 2 à 3 demão.

**Secagem:** Entre demãos: 5 à 10 minutos; ao toque: 20 minutos; manuseio: 1 hora e total: após 24 horas.

**Estocagem:** Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

**Segurança:** Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Permaneçam atentos aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução , instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ e na embalagem.

**Suporte Técnico:** O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue: 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disk Intoxicação 0800-722-6001.

