

GRAFFTEX TINTA EPÓXI BASE AGUA

Descrição: A "GRAFFTEX TINTA EPÓXI BASE ÁGUA" é uma tinta monocomponente à base de água, de acabamento brilhante, com baixo odor e secagem rápida. É indicada para pinturas externas e internas, especialmente aquelas que ficam expostas a umidades e exigem limpezas frequentes. O filme resultante apresenta excelente dureza, oferecendo alta resistência ao desgaste e longa durabilidade, além de facilitar a limpeza da superfície. A Grafftex Tinta Epóxi Base Água é de fácil aplicação e pode ser aplicada diretamente sobre azulejos (desde que seja feita uma limpeza prévia).

Indicação: Pisos, madeiras, vidros, metais e azulejos de banheiros cozinhas, lavanderias e outros.

Cores: Conforme catálogo.

Orientações: Este produto, quando aplicado em pisos, pode deixar a superfície lisa e escorregadia. Portanto, recomendamos que, em pisos que estejam frequentemente expostos à umidade e/ou que possuam inclinação, seja utilizado um aditivo antiderrapante durante a aplicação.

Informações técnicas

Composição: Polímeros acrílicos modificados, polímero epóxi, água, pigmentos orgânicos e inorgânicos (variando conforme a cor), aditivos e biocidas não metálicos.

Classificação: Não aplicável.

Viscosidade (KU)	70 – 80
pH	8,50 – 9,30
Densidade (g/ml)	1,10 – 1,30
Sólidos por peso (%)	40 – 55
Embalagens	16,2 L; 3,24 L e 0,81 L

Dados de aplicação

Diluição:

Rolo Especial para Epóxi / Pincel

1º Demão, diluir 10 partes de **Tinta Grafftex Epóxi Base Agua** com 2 partes de água Limpa (20%).

2ºe demais demão: Diluir 10 partes de **Tinta Grafftex Epóxi Base Agua** com 1 parte de água limpa (10%).

Pistola

Em todas as demão diluir 10 partes de **Tinta Grafftex Epóxi Base Agua** com 3 partes de água Limpa (30%).

Aplicação: De 2 a 3 demão dependendo da cor escolhida, cor de fundo, tipo e estado da superfície.

Rendimento:

Lata 16,2L: Até 225 m²/demão.

Galão 3,24L: Até 45 m²/demão.

Quarto 0,81L: Até 11,3 m²/demão.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Secagem:

Toque: 1 hora

Entre demãos: 2 a 4 horas

Final: 7 horas

Aguarde pelo menos 48 horas após a pintura para permitir o tráfego de pessoas e 72 horas para veículos.

Preparação da superfície: Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Azulejos, vidros e pastilhas.

Deve ser removido todo resíduo de gordura que possa estar na superfície. A limpeza deve ser feita com um limpador multiuso ou água quente. Após a limpeza a superfície deve ser enxaguada e seca. Antes da aplicação da **Tinta Grafftex Epóxi Base Água**, passe um pano embebido em álcool por toda a superfície.

Metais:**Novos.**

Limpar, lixar, caso tenha resíduos de óleos e efetuar limpeza com aguarrás.

Repintura.

Deve ser removido partes velhas soltas ou mal aderidas.

Metais Com ferrugem/corrosão

Deverá ser raspado, lixado e limpo toda a ferrugem da superfície.

Piso ou cimento queimado.

Para todo sistema de pintura em superfície de cimento deve ser aguardado pelo menos 30 dias para a cura completa da superfície.

Recomendações

Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 12°C e umidade do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para a diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura.

Aplique o produto por igual evitando repasse excessivo ou interrompendo a aplicação no meio da superfície, deve ser evitado também retoques isolados com após a secagem. A embalagem deve ser mantida fechada e armazenada com a tampa para cima.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada, em um local coberto, fresco e ventilado. O transporte e armazenamento devem ser feitos de forma a garantir que o produto fique na posição vertical, sem tombar.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.