

## Grafftex Riscado # 14

**Descrição:** Revestimento decorativo desenvolvido para criar efeitos diversos, hidrorrepelente, antimoho, de alta resistência, de fácil aplicação, boa aderência, ótima cobertura e alto rendimento.

**Indicação:** Indicado para superfícies internas e externas de reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repinturas.

**Cores:** Conforme catálogo de cores e base para tingimento no Sistema Selfftex.

**Classificação:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.3.

### Informações técnicas

**Composição:** Água, cargas minerais inertes, copolímero acrílico estirenado, biocida não metálico, espessantes acrílicos e celulósicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados e tensoativos.

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Sólidos/Massa:** 78 – 85 %

**Densidade:** 1,90 – 2,00 g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:** >100° C

**Embalagens:** 23 Kg e 25 kg

**Prazo de validade:** 12 e 24 meses dependendo da embalagem, fechada e sem uso.

### Dados de aplicação

**Diluição:** Pronto para uso, se necessário até 5% com água potável.

**Aplicação:** Aplicar uma demão de **Primer Grafftex** na mesma cor do **Revestimento Riscado # 14** a ser aplicado e aguardar secagem (mínimo de 12 horas). Espalhar o produto, utilizando desempenadeira de aço, retirando o excesso até obter uma camada uniforme, de espessura igual ou maior ao grão maior. Em seguida, passar sobre o produto aplicado, a desempenadeira de acrílico ligeiramente umedecida em água potável, várias vezes (limpando sempre a desempenadeira) até obter o efeito desejado.

**Rendimento:** 3,2kg à 3,7kg/m<sup>2</sup>/demão, dependendo do estado/condições da superfície.

**Número de demãos:** Uma

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

**Secagem:** Ao toque: 4 horas. Final: de 4 a 9 dias, dependendo do tipo e condições do substrato, bem como das condições climáticas.

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

**Acessórios de pintura:** Espátula, desempenadeira de aço/acrílico e caçamba.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site [www.grafftex.com.br](http://www.grafftex.com.br).

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.