

FUNDO NIVELADOR BASE AGUA

Descrição: É um produto designado à preparação de madeira, do qual proporciona alto poder de enchimento e penetração, selando e nivelando a absorção da superfície do substrato para posterior aplicação de um produto de acabamento. Este processo faz com que seja reduzido o consumo da tinta de acabamento, economizando tempo na aplicação e melhorando o aspecto final da tinta de acabamento.

Indicação: Indicado para aplicação em superfícies internas e externas de madeiras novas.

Cores: Branco

Atenção: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS OU ENCERADAS. DEPOIS DE APLICADO, O PRODUTO NÃO DEVE FICAR EXPOSTO SEM A PROTEÇÃO DA TINTA DE ACABAMENTO.

Informações técnicas

Composição: Polímero acrílico modificado, cargas minerais inertes, pigmento isento de metais pesado, aditivos e água potável.

Toxicidade: Baixa toxicidade

Viscosidade: 90 - 100 KU

Densidade: 1,30 – 140 g/cm³

Sólidos: 65 - 70 %

Embalagens: 0,9L, 3,6L e 18L

Dados de aplicação

Diluição: Com água potável

Aplicação com pistola: diluir de 10 a 20%

Aplicação com pincel ou rolo de espuma: diluir até 10%

Aplicação: Pistola, pincel ou rolo de espuma.

Rendimento:

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Lata 18L: Até 138m² por demão
Galão 3,6L: Até 35m² por demão
Lata 0,9L: Até 8,5m² por demão.

OBS.: Este rendimento e consumo é orientativo e pode variar por conta da experiência do aplicador e a porosidade e condições da superfície.

Demão: Recomendamos a aplicação de 1 a 2 demãos.

Secagem: Ao toque 2 horas; entre demãos 4 horas e final 72 horas e cura total 7 dias.

Preparação da superfície: (NORMA ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar limpa de poeira e poluição, graxa, óleo e/ou umidade.

Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas raspando, lixando ou escovando a superfície.

Madeiras novas: Lixe com grana 180/360 para eliminar farpas, limpe para remover o pó, aplique uma camada de Fundo Nivelador Grafftex para selar a madeira. Após a secagem lixar com grana 240/400 e eliminar o pó antes de aplicar o acabamento.

Madeira nova resinosa: Limpar toda a superfície com solvente (Thinner), deixar secar e se necessário repetir a limpeza. Aplicar o Fundo nivelador Grafftex conforme descrito acima.

Madeira repintura: Lixar com grana 240/400 para remover o brilho, eliminar o pó.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Partes mofadas devem ser eliminadas, limpando a superfície com água sanitária e em seguida, passar pano úmido e aguardar a secagem.;

Recomendações: Recomendações: Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 12°C e umidade do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para a diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.graftex.com.br.