

Grafftex Fundo Preparador

Descrição: É um fundo acrílico indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies internas e externas porosas, reboco novo e antigo, massa fina, concreto e blocos de cimento, gesso.

Indicação: Ideal para uso interno e externo, o Fundo Preparador para paredes **Grafftex** a base de água, aumenta a coesão de partículas soltas em superfícies porosas como: fibrocimento, gesso, drywall, concreto novo, reboco fraco novo ou antigo, superfícies calcinadas, descascadas, caiadas e saponificadas. Possui excelente poder de penetração e agregação com baixo odor e fácil aplicação.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.7

Informações técnicas

Composição: Resina à base dispersão aquosa de copolímero acrílico modificado, microbicidas não metálicos, aditivos e água.

Toxicidade: Baixa toxicidade

Sólidos/Massa: 5% à 8%

Densidade: 1,00 g/cm³ ± 0,03

Ponto de fulgor: >100° C

Embalagens: 3,6 L e 18 L

Prazo de validade: 24 meses (embalagem fechada e sem uso)

Dados de aplicação

Diluição: Pronto para uso. Caso o substrato (Gesso) apresente brilho, diluir com 10% a 100% de água.

Rendimento: Até 55m²/galão/demão, dependendo do tipo e estado da superfície.

Número de demãos: Uma demão.

Secagem: Ao toque: 30 minutos. Final: 4 horas.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba e pincel.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.graftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.
Graftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:
86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.