

Grafftex Massa Corrida Interior

Descrição: É um produto de excelente enchimento, fácil de aplicar e lixar, rápida secagem e baixo odor. Proporciona um acabamento liso e sofisticado.

Indicação: Indicado para alisar e corrigir superfícies internas e não molháveis de reboco, gesso e paredes pintadas.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.2 e em conformidade à norma ABNT NBR 15348.

Informações técnicas

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, espessantes acrílicos e celulósicos, microbicidas não metálicos e água.

Toxicidade: Baixa toxicidade

Sólidos/Massa: 67% ± 2,0

Densidade: 1,71 g/cm³ ± 0,02 g/cm³

Ponto de Fulgor: > 100°C

Embalagens: 1,4 kg, 5,6 kg, 15 kg e 25 kg

Prazo de validade: 12 e 24 meses dependendo da embalagem, fechada e sem uso.

Dados de aplicação

Diluição: Pronta para uso

Número de demãos: Duas a três, com intervalo mínimo duas hora entre demãos, aplicadas em camadas finas, utilizando espátula ou desempenadeira de aço.

Rendimento: Até 0,55 kg/m²/demão. Podendo variar conforme o tipo de substrato aplicado.

Secagem: Ao toque: 40 minutos. Final 5 horas.

Preparação da Superfície: (Norma NBR 13245) A superfície deve estar firme, limpa, coesa, seca, sem poeira, brilho, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90%.

Acessórios de pintura: Desempenadeira e Espátula de Aço.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório Pesquisa & Desenvolvimento
Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR
CEP: 86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.