

Grafftex Micro Revestimento

Descrição: Micro Revestimento decorativo, especialmente desenvolvido para realçar revestimentos Riscado e Textura em geral, envelhecidos pela ação do tempo, mantendo suas características originais, hidrorrepelente, antimoho, de alta resistência, de fácil aplicação, boa aderência, ótima cobertura e alto rendimento.

Indicação: Indicado para superfícies internas e externas onde já possui revestimento Riscado e Textura aplicados, realçando-os, bem como, mantendo suas características originais.

Cores: Conforme catálogo de cores e base para tingimento no Sistema Selfftex.

Informações técnicas

Composição: Água, cargas minerais inertes, copolímero acrílico estirenado, biocida não metálico, espessantes acrílicos e celulósicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados e tensoativos.

Toxicidade: Baixa toxicidade

Sólidos/Massa: 65 – 75 %

Densidade: 1,67 à 1,73 g/cm³

Ponto de fulgor: >100° C

Embalagens: 25 kg (balde/barrica)

Prazo de validade: 12 ou 24 meses dependendo da embalagem, fechada e sem uso.

Dados de aplicação

Diluição: Primeira demão até 20% de água potável, demais demão até 10% com água potável.

Rendimento: Até 80m² /barrica 25 kg/demão. Dependendo do tipo e estado da superfície.

Número de demãos: Normalmente duas demãos para se obter um bom resultado.

Secagem: Ao toque: 2 horas. Entre demão: Mínimo 4 horas. Final: Até 48 horas, dependendo do tipo e condições do substrato, bem como das condições climáticas.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Observação: Tanto o consumo como a diluição, devem ser considerados como valores referenciais. Um teste prático em cada caso é recomendável em casos específicos.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

Acessórios de pintura: Rolo de lã alta, caçamba e pincel.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.