

Grafftex Multicapa Cross

DESCRIÇÃO: Revestimento para aplicação em pistas de terra planas ou com rampas para a prática de esportes, é um produto de fácil aplicação e com acabamento rustico, hidrorrepelente, excelente resistência e aderência.

CLASSIFICAÇÃO: NBR 11702 – Tipo 4.6.3

APLICAÇÃO: Para aplicação do produto, primeiro deve ser utilizado o Complemento Grafftex Fundo fixador. Após a aplicação do fundo, aplicar o Multicapa Cross com Air-less, desempenadeira ou rodo.

DILUIÇÃO: Pronto para uso.

DEMÃOS: Uma

RENDIMENTO: 4 kg/demão. Dependendo do tipo e estado da superfície.

SECAGEM: Ao toque: 4 horas. Final: de 4 a 9 dias, dependendo do tipo e condições do substrato, bem como das condições climáticas.

RECOMENDAÇÕES: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: Água, mistura de cargas minerais malha 10, 20 e 40, copolímero acrílico estirenado, biocida não metálico, espessantes acrílicos e celulósicos, hidrocarbonetos alifáticos, pigmentos isentos de metais pesados e tensoativos etoxilados e carboxilados.

Peso Específico: 1,80 a 1,95 g/cm³

Sólidos/Peso: 69,2 a 75,3%

Ponto de Fulgor: >100°C

Prazo de Validade: 12 a 24 meses dependendo da embalagem

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo.

Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa.

Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.