

Grafftex Cimento Queimado

Descrição: Revestimento Liso Acrílico decorativo, desenvolvido para criar efeitos diversos em áreas internas e externas, com ação antimoho, de alta resistência, boa aderência, ótima cobertura e acabamento visual fosco, podendo apresentar brilho após compactação/laminação e /ou polimento, alto rendimento e aplicação semelhante a uma massa corrida.

Indicação: Indicado para superfícies internas e não molháveis de reboco, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repinturas.

Cores: Base de uso exclusivo para tingindo no Sistema Selfftex.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1.

Informações técnicas

Composição: Água, cargas minerais inertes, pigmentos especiais, copolímero acrílico estirenado, biocida não metálico, espessantes acrílicos e celulósicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, tensoativos e coalescentes.

Toxicidade: Baixa toxicidade

Sólidos/Massa: 48% à 58%

Densidade: 1,35 – 1,45 g/cm³

Ponto de fulgor: >100° C

Embalagens: 3,8 kg

Prazo de validade : 24 meses (embalagem fechada e sem uso).

Dados de aplicação

Diluição: Pronto para uso após tingindo no Sistema Selfftex.

Aplicação: A aplicação do produto deve ser feito em uma superfície preparada, preferencialmente, uma parede aplicada massa niveladora.

Com a utilização de uma desempenadeira de aço INOX de canto arredondado, com movimentos curtos e aleatórios, aplique fina camadas do Cimento Queimado na parede. Evite deixar qualquer imperfeição na parede como; excessos de produto ou riscos. Aguardar de 6 a 8 horas e repetir o procedimento aplicando outra demão. Os efeitos das manchas variam conforme técnica e movimentos realizados pelo profissional.

Rendimento: Até 12 m² /galão 3,8 Kg /demão. Dependendo do tipo e estado da superfície.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Número de demãos: Duas à três demãos.

Secagem: Entre demão: 6 à 8 horas. Ao toque: 2 horas. Final: de 4 a 9 dias, dependendo do tipo e condições do substrato, bem como das condições climáticas.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final.

Acessórios de pintura: Espátula, desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.