



GRAFFTEX ESMALTE METALIZADO

Descrição: É um Esmalte Brilhante de efeito metálico para uso interno e externo, indicado para aplicar em superfícies de alvenaria, madeira e metálicas ferrosas, tais como aço carbono, galvanizados, zincados etc. A secagem é extra rápida, com bom poder de cobertura, rendimento fácil aplicação.

Indicação: Indicado a aplicação em alvenaria, madeira e metais ferrosos como aço carbono, galvanizados, zincados etc.

Cores: Conforme catálogo.

Informações técnicas

Composição: Copolímeros alquídicos e acrílicos, pigmentos, metálicos, orgânicos e inorgânicos, hidrocarboneto aromáticos e alifáticos, glicóis e aditivos.

Viscosidade: 60 - 70 KU

Densidade 1,0 – 1,2 g/cm³

Acabamento: Brilhante.

Embalagens: 900ml e 3,6L

Dados de aplicação

Diluição: Thinner 200P

Diluir de 20 à 30 % conforme necessidade.

Aplicação: De 2 a 3 demãos com pistola de ar comprimido (pressão de 30 a 40 lbs/pol²). Agitar bem o produto antes da aplicação. OBS.: Recomenda-se aplicar com pistola convencional de média pressão, ajustando a diluição se necessário, devido a solventes voláteis de sua composição. Durante o procedimento de pintura, aplicar camadas leves sem excessos, devido a secagem ultrarrápida.

Rendimento: Até 12m²/Litro/demão podendo variar conforme espessura, diluição, absorção da superfície e técnicas de aplicação.

Demão: De 2 a 3 demãos.

Secagem: Ao toque 20 minutos; entre demãos 2 horas e final 8 horas.

Preparação da superfície: Conforme ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento para dar maior aderência. Antes de pintar, seguir as seguintes orientações, de acordo com a superfície:

Metais ferrosos novos

Limpar, lixar, caso tenha resíduos de óleos efetuar limpeza com aguarrás. Aplicar de 2 a 3 demãos de Grafftex Esmalte Metálico.

Com ferrugem/ corrosão

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Raspar, lixar, limpar, verificar a condição, e aplicar conforme indicação de 2 a 3 demãos de Grafftex Esmalte Metálico.

Madeira Nova: Lixar a superfície para eliminar as farpas; aplicar 1 a 2 demãos de Fundo Branco Fosco Grafftex; após secagem, lixar e eliminar o pó. Repintura: Lixar a superfície para eliminar o brilho; retirar todo o pó.

Repintura em geral de superfícies metálicas. Remover partes velhas, soltas ou mal aderidas, raspar partes escascadas limpar e aplicar de Grafftex Esmalte Metálico. Caso tenham ferrugem proceder conforme descrito acima.

Galvanizado Limpar, lixar, remover todo tipo de sujeira e após passar demãos de Grafftex Esmalte Metálico. Caso em superfícies de galvanizado tenham início ou pontos de ferrugem, eliminar antes da aplicação.

Manchas de gordura ou graxa

Limpar com desengordurante e esperar secar; seguir as orientações específicas de cada superfície.

Recomendações: Recomendações: Evitar a pintura de área externa em dias chuvosos ou com ocorrências de ventos fortes que podem transportar, para a pintura, pó ou partículas suspensas no ar. Não recomendamos pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 12°C e umidade do ar superior a 85%. Não usar outro solvente para a diluição. Não aplicar sobre superfícies de alvenarias úmidas, molhadas ou com infiltrações. Corrigir falhas antes da pintura.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada, em um local coberto, fresco e ventilado.

O transporte e armazenamento devem ser feitos de forma a garantir que o produto fique na posição vertical, sem tombar.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.