

## RESINA REFLETIVA EFEITO DIAMANTE

**Descrição:** Resina Refletiva Efeito Diamante é um produto desenvolvido para criar efeito brilhante, hidrorrepelente e anti mofo em ambientes internos e externos. Tem como características alta resistência, alto rendimento e fácil aplicação.

Além do mais, o produto permite a pigmentação no sistema *Selfftex* (verificar as cores disponíveis) que proporciona efeitos de manchamento e envelhecimento sobre todos os tipos de revestimentos.

Observações: Este produto não detém a propriedade de uniformizar a cor do substrato, pois a cor do fundo interfere no efeito obtido.

**Cores:** Na versão incolor ou as cores disponíveis no sistema *Selfftex*.

**Aplicações:** Realize um teste preliminar em uma pequena área. Aplique o produto em uma superfície limpa e seca, livre de poeira e graxa, Gel de efeito Diamante pode ser diluído entre 10% e 20% com água potável. Aplique o produto em apenas uma camada, sem aplicação em excesso. Secagem 4 horas, cura final do produto 72 horas.

**Indicação:** Indicado para a pintura de superfícies internas e externas de concreto, reboco, blocos de cimento e texturas.

**Classificação:** Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.8.1..

### Informações técnicas

**Composição:** Água, copolímero acrílico estirenado, pigmentos especiais, partículas luminescentes, biocidas não metálicos, espessantes e tensoativos.

**Estado Físico a 20°C:** Líquido viscoso

**Cor:** Incolor.

**Odor:** Característico

**pH:** 8,5 – 9,0

**Ponto de inflamação:** Não aplicável

**Ponto de ebulição:** 100°C

**Densidade:** 1,00 +/- 0,01

**Prazo de validade:** 36 meses após a fabricação.

### Dados de aplicação

**Diluição:** Produto pode ser diluído entre 10% e 20% de água potável.

**Rendimento:**

Superfícies rústicas e porosas, até 27 m<sup>2</sup> / galão de 3,6L / demão.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

**Secagem:** Ao toque: 4 horas. Final: 24 horas.

**Recomendações:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície.

**Acessórios de pintura:** Rolo de lã, caçamba, pincel ou trincha e equipamento pulverizador.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site [www.graftex.com.br](http://www.graftex.com.br).