

Grafftex Acrílica Premium

Descrição: É uma tinta acrílica de alta qualidade desenvolvida para a preservação e embelezamento de fachadas e paredes. É um produto de fácil aplicação, baixo respingo, excelente nivelamento e cobertura, e também oferece proteção contra mofo.

Indicação: Indicado para pinturas internas e externas de alvenaria em geral, blocos de cimento, gesso, massas, texturas e repinturas em geral.

Cores: Conforme catálogo de cores e base para tingimento no Sistema Selfftex.

Acabamento: Fosco, acetinado e semi brilho.

Classificação: Este produto segue a classificação conforme norma ABNT NBR 11702 Tipo 4.5.3 (fosco), 4.5.7 (acetinado) e 4.5.10 (semibrilho) e atende os requisitos de qualidade da NBR 15079.

Informações técnicas

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, tensoativos, microbidas não metálicos, espessantes e água.

Toxicidade: Consultar a FISPQ – Ficha de Segurança do Produto Químico.

Sólidos/Massa: 30 – 60 %

Densidade: 1,10 – 1,40 g/cm³

Embalagens (cores prontas): 0,9 L, 3,6 L e 18 L

Embalagens (Sistema Selfftex): 0,81 L, 3,24 L e 16,2 L

Prazo de validade: 24 meses (embalagem fechada e sem uso):

Dados de aplicação

Diluição: 10 a 30% com água potável.

Primeira pintura sobre massa corrida, acrílica, drywall e gesso recomenda-se a diluição de até 30%. Repintura, concreto, blocos de concreto, fibrocimento, texturas e reboco até 20%.

Rendimento:

Acabamento Fosco:

110 m²/Lata18L

22 m²/Galão 3,6L

5,5 m²/Quarto 0,9L

Rendimento mínimo acabado de acordo com a metodologia ABNT NBR 14942.

Acabamento Semi Brilho e Acetinado.

90 m²/Lata 18L

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

18 m²/Galão 18L

4,5 m²/Quarto 0,9L

Rendimento mínimo acabado de acordo com a metodologia ABNT NBR 14942.

Número de demãos: Duas a três, dependendo do tipo e estado da superfície.

Secagem: Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba e pincel.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.