



Revisão: Agosto de 2026
Garantia da Qualidade

BOLETIM TÉCNICO

GRAFFTEX PEDRAS NATURAIS PISO DRENANTE

Descrição: O Grafftex Pedras naturais piso drenante, é um revestimento decorativo que une tecnologia, estética e resistência em um único produto. Desenvolvido com resinas especiais e pedras naturais nobres, destaca-se por ser um piso monolítico, ou seja, sem emendas ou rejuntas, o que proporciona uma superfície contínua e esteticamente elegante. Pode ser aplicado em áreas internas e externas, e possui características drenantes e antiderrapantes, sendo ideal para quem busca funcionalidade aliada à beleza.

Indicação: Esse produto é recomendado para a aplicação em pisos internos e externos, criando superfícies drenantes e antiderrapantes. Não é indicado para aplicação em paredes ou superfícies verticais. Pode ser aplicado sobre pisos cimentícios, cimentícios usinados, pavers e cerâmicos. Para outras aplicações, consultar o Serviço de Atendimento ao cliente da Grafftex.

Cores: Ver catalogo

Informações técnicas

Composição: Pedras naturais, resina poliuretânica, solvente e aditivos.

Toxicidade: Consultar FISPQ.

Dados de aplicação

Diluição:

Pronto para uso. Devem ser utilizados apenas os itens que formam o kit do produto.

MATERIAIS RECOMENDADOS:

Desempenadeira e espátula de Inox, régua de alumínio, misturador de argamassa, Baldes plásticos limpos.

Mistura:

1º Passo – Misturas dos componentes A e B

Em uma embalagem limpa e seca, misture os componentes A e B e homogeneize-os completamente.

2º Passo – Mistura com o Componente C (pedras)

Adicione a mistura dos componentes A e B ao componente C (pedras) e homoeinize com o auxilido de um misturador de argamssa, até obter completa uniformidade entre as pedras e a mistura.

Recomenda-se realizar o transbordo do material de uma embalagem para outra, a fim de garantir a completa homogeneização e evitar a presença de pedras não impregnadas ou “secas” na mistura.

Após a mistura das componentes C (pedras) A e B, o material deverá ser aplicado integralmente, pois o pot life (tempo de manuseio) da mistura é de aproximadamente 2 horas.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 SAC: 0800 4005858 - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Aplicação:

Espalhe e nivele o material sobre o piso utilizando uma desempenadeira de inox ou uma régua de alumínio de pedreiro. Para melhor acabamento e compactação do material, utilize a desempenadeira de Inox.

Em lugares com degraus ou quinas, recomenda-se a utilização de perfil de alumínio, PVC ou material similar para garantir um acabamento adequado.

ATENÇÃO: Por se tratar de um revestimento formulado com partículas minerais naturais, podem ocorrer variações de tonalidade entre diferentes lotes de fabricação. Tais variações tendem a se tornar mais perceptíveis quando os lotes são aplicados em uma mesma superfície contínua. Essa característica é inerente ao produto e não configura defeito de fabricação. Para assegurar uniformidade estética, é obrigatório a utilização de material proveniente do mesmo lote em uma mesma área ou face de aplicação.

Rendimento: 2 – 4 m² por kit (balde 20 kg). Dependendo do tipo e estado da superfície.

Demão: Uma demão.

Secagem:

Tempo de manuseio/aplicação (pot life): 2 horas

Secagem ao toque: 4 horas

Liberação para tráfego de pessoas: 24 horas

Liberação para tráfego mais intenso (veículos): 72 horas

Preparação da superfície – Conforme (NORMA ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, limpa, seca e isenta de materiais que prejudiquem a aderência, como pó, graxa, resíduos de cura, pinturas antigas ou contaminantes. A superfície deve apresentar regularidade e resistência mecânica adequada.

Recomendações

A aplicação do produto deve ser realizada com equipamentos adequados, em condições ambientais favoráveis (temperatura entre 10°C e 35°C e umidade relativa do ar inferior a 85%). Respeitar o tempo de pot life e os intervalos de cura.

Após a aplicação, seguir os prazos de secagem indicados antes de liberar o piso para tráfego leve ou intenso.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada, em um local coberto, fresco e ventilado.

O transporte e armazenamento devem ser feitos de forma a garantir que o produto fique na posição vertical, sem tombar.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.